

Aushärtezeiten Verbundmörtel Liquix Pro 1 (TVM STV-K)

Beton Temperatur	Verarbeitungszeit	Mindest-Aushärtezeit in trockenem Beton	Mindest-Aushärtezeit in feuchten Beton
$\geq -10\text{ °C} *$	90 min	24 h	48 h
$\geq -5\text{ °C}$	90 min	14 h	28 h
$\geq 0\text{ °C}$	45 min	7 h	14 h
$\geq +5\text{ °C}$	25 min	2 h	4 h
$\geq +10\text{ °C}$	15 min	80 min	160 min
$\geq +20\text{ °C}$	6 min	45 min	90 min
$\geq +30\text{ °C}$	4 min	25 min	50 min
$\geq +35\text{ °C}$	2 min	20 min	40 min
$\geq +40\text{ °C}$	1,5 min	15 min	30 min

* Die Kartuschentemperatur muss mind. +15°C BETRAGEN