

## Sotin Pistolenschaum

### Anwendungsgebiet

Sotin Pistolenschaum ist ein speziell für den Einsatz auf der Dosierpistole (Sotin Metall-Lite-Plus Art.-Nr. MLP-1) entwickelter 1-Komponenten Polyurethanschaum. Sotin Pistolenschaum dient zur Montage, Verklebung, Dämmung und Isolierung in vielen Bereichen, z.B. Montage von Türzargen, Verschließen von Mauerdurchbrüchen und ähnlichen Öffnungen, Verkleben von Dachziegeln, Verkleben auf bitumenhaltigen Untergründen, Wärmedämmende Isolierung im Dachbereich, zwischen Fensterlaibung und Mauerwerk, Isolierung von wasserführenden Leitungen, Isolierung und Geräuschdämmung an Badewannen und Duschtassen.

### Anwendung

Dose vor dem Ankuppeln an die Dosierpistole (Art.-Nr. MLP-1) 30 Sekunden intensiv schütteln. Danach die Schutzkappe entfernen und die Dose mit dem schwarzen Dosenadapter leicht bis zum Anschlag auf die Pistole schrauben. Den Behälter dabei nicht verkanten oder überdrehen. Den Abzugshebel der Pistole betätigen, um den Pistolenkörper mit Schaum zu füllen. Über die Dosierschraube die gewünschte Strangstärke einstellen. Die Untergründe müssen fest, staub- und fettfrei sein. Bei einer Umgebungstemperatur oberhalb von 0°C die zu verschäumenden Bauteile mit Wasser befeuchten. Sotin Pistolenschaum maximal bis zur Hälfte des zu füllenden Hohlraumes dosieren. Der Schaum dehnt sich bis auf das zwei- bis dreifache Volumen der eingebrachten Menge aus. Nach erfolgter Durchhärtung die überstehende Menge abschneiden. Bei täglichem Gebrauch Dose an der Pistole angekuppelt lassen und Schaumreste mit Pistolereiniger entfernen. Nach Arbeitsende Abzugshebel durch Hineindreihen der Dosierschraube sichern. Bei längerem Nichtgebrauch Pistole mit Pistolereiniger säubern und Pistole auf der Reinigerdose aufgeschraubt lassen bis zur nächsten Verwendung.

### Produkteigenschaften

Sotin Pistolenschaum ist einkomponentig, feuchtigkeitshärtend und haftet auf den meisten Untergründen ohne Vorbehandlung. Sotin Pistolenschaum ist alterungsbeständig, beständig gegen Säuren und Laugen und (nach Aushärtung) überstreich- und überputzbar. Sotin Pistolenschaum kann in einem Materialtemperaturbereich von +5 bis +35°C bei einer Umgebungstemperatur von bis zu -5°C verarbeitet werden. Über die Einstellung der Verarbeitungspistole ist eine exakte Dosierung und Einstellung der Schaumstrangstärke möglich.

### Hinweise

Sotin Pistolenschaum haftet nicht auf Silikonkautschuk, Polyethylen, PTFE und ähnlich gearteten Materialien.

### Kennzeichnung



### Vorschriften

Sotin Pistolenschaum erfüllt die Anforderungen für die RAL-Montage sowie die Forderungen der ENEC.

Baustoffklasse nach DIN 4102, Teil 1, B2

### Verkaufseinheiten

Spraydose (750ml) Art.-Nr. PS-075

Weitere Artikel:  
Dosierpistole Metall-Lite-Plus Art.-Nr. MLP-1  
Pistolereiniger (500ml) Art.-Nr. PR-05

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.