

NORDSIL®

PU



500 Pistolenschaum 1-komponentig

- Erhöhte Schaumausbeute bis 48L freigeschäumt
- Hervorragende Haftung
- Sehr emissionsarm
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 T1

N|K|F
Dichtstoffe eG

Nordsil PU 500 Pistolenschaum

Fein dosierbarer feuchtigkeitshärtender Polyurethanschaum mit erhöhter Ausbeute

Hauptanwendung

Montage von Fensterrahmen,
Füllen und Abdichten von Fugen
Und Hohlräumen. Isolierung zwischen
Fensterrahmen / Fensterbänken und Mauerwerk.
Ausfüllen von Anschlüssen bei Wänden, Decken und Dächern.
Auch zum Dämmen Isolieren und Kleben geeignet.

Eigenschaften

Mehrzweck-Pistolenschaum mit breitem Haftspektrum auf porösen und nichtporösen Untergründen, wie Mauerwerk, Putz, Gasbeton, Gipsbaustoffen, Stein, Faserzement, Metallen, Holz und Kunststoffen, wie PVC. PUR-Hartschaum, Styropor, Polyester, Gipsbaustoffe und Gasbeton mit Tiefengrund vorbehandeln. Beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele Chemikalien. Überstreichbar und überputzbar. Nicht UV-beständig.

Arbeitsvorbereitung

Untergründe müssen sauber und tragfähig sein. Untergründe von Staub und Schmutz befreien und gut anfeuchten. Dose vor Gebrauch mind. 10x kräftig schütteln. Sicherungskappe entfernen und die Dose handfest in die Pistole eindrehen.

Verarbeitung

Verarbeitbar ab +5°C bis +30°C. Ideale Dosentemperatur +20°C. Die Austrittsmenge mit dem Pistolenschieber oder der Pistolendosierschraube regeln. Sparsam schäumen. Fugen und Hohlräume nicht überfüllen. Fugen und Hohlräume über 30 mm in Schichten von unten nach oben verfüllen, aushärten lassen und dabei zwischenfeuchten. Schneidbar nach ca. 40 Minuten. Durchhärtung nach ca. 24 Stunden.

Wichtige Hinweise

Hinweise in der Produktinformation, dem Sicherheitsdatenblatt und auf der Dose beachten. In gut belüfteten Räumen verarbeiten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht rauchen. Augen schützen, Handschuhe und Arbeitskleidung tragen. Fußbodenbelag mit Folie oder Papier abdecken. Spritzer sofort mit PU-Reiniger entfernen. Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden. Dose stehend lagern. Lagerung und Transport bei Temperaturen über +50°C sind nicht erlaubt.

Produkt nur für den professionellen Anwender.



/N|K|F/ Dichtstoffe eG

Hermann-Funk-Str.2, 28309 Bremen
Telefon 04 21 – 5 22 78 – 0
Fax 04 21 – 5 22 78 -19
E-Mail: office@nkf-dichtstoffe.de
Internet: www.nkf-dichtstoffe.de