

# FACETEK

## FCA1500 ADHESIVE

### KERAMIKKLEBER

Anwendungsbeispiele:     *FCA1500* verklebt unter anderem Matten, Platten, Formteile, Schnüre, etc. aus Erdalkalienfasern und Keramikfasern auf ff- Mauerwerk.

*FCA1500* verklebt auch hervorragend Faserprodukte auf Metall, so daß in den meisten Fällen auf eine weitere Verankerung verzichtet werden kann.

Anwendungshinweise:

Den Kleber nur auf staub- und fettfreiem Untergrund verarbeiten !  
 Saugender Untergrund muß gut vorgehäst werden !  
 FCA1500 sollte mittels Zahnpachtel gleichmäßig aufgetragen werden, wobei der Untergrund nicht wärmer als 60 °C sein darf. Die zu verklebenden Teile fest zusammen drücken.  
 FCA1500 ist lufttrocknend.  
 Zu starke Temperaturerhebungen verursachen Dampfspannungen bei ungetrocknetem FCA1500 und müssen unbedingt vermieden werden, damit keine Blasenbildung bzw. Risse entstehen.

**Technische Daten**

Anwendungstemperatur	max.	1500 °C
Dichte		1800 kg/m <sup>3</sup>
Chemische Analyse		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 74,0 %
		SiO <sub>2</sub> 18,5 %
		Na <sub>2</sub> O 7,0 %
		MgO 0,4 %
Lagerfähigkeit		12 Monate, frostfrei im geschlossenen Gebinde

Lieferbare Gebindegrößen: 2 kg Dosen, 10 kg Eimer, 150 ml Kartuschen, 310 ml Kartuschen

