

Technisches Datenblatt



Kleber für Feuerfeste Bauteile

Schwarzer Hochtemperatur-Ofenkitt.

Vorteile u. Eigenschaften

- sehr gutes Haftvermögen
- sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis +1100°C
- keine Rauchentwicklung
- geschmeidig in der Anwendung
- zum vollständigen Aushärten auf über 200°C hochheizen.
- Verarbeitungstemperatur: +5°C - +40°C
- Durchhärtungszeit: 48 Std

Anwendungsgebiete

Schamottkleber HT 1100 dient zum Verkleben von feuerfesten Bauteilen und zum Befestigen von Dichtschnüren, Dämmplatten, Muffen, Hüllrohren, Schamottteilen, etc..

Prüfungen und Freigaben

./.

Anwendung

Der Untergrund muss sauber, staubfrei und fettfrei sein. Schamottkleber HT 1100 auf die zusammenzuklebenden Teile streichen. Fügen Sie die zu klebenden Teile in der gewünschten Position aneinander. Dabei einige Sekunden lang drücken, damit der Kleber sich gut auf dem Untergrund verteilt. Wenn ein Glasfaserzopf an einem Einbau-Kamin angebracht werden soll, füllen Sie die Nute mit dem Kleber und drücken Sie ihn an, um ihn in Position zu halten. Etwa 48 Stunden bei Umgebungstemperatur trocknen lassen, bevor die Temperatur langsam gesteigert wird. Die Verbindungsstelle darf dabei jedoch nicht in direkten Kontakt mit der Flamme kommen. Die benutzten Arbeitsmittel sind mit Wasser zu reinigen.

Haltbarkeit und Lagerung:

Lagerzeit: 24 Monate kühl und trocken in geschlossener Originalverpackung

Artikelnummer, Gebinde und Verpackungseinheiten

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
11301	310ml Kartusche	12
11302	17ml Tube	160

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwenden nicht bekannt sind.

Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

Sicherheit und Gesundheit

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Als Ofenschnurkleber in der 17 ml Tube.

