

Öl-Bindemittel

Öl- und Chemikalienbinder Typ III R

Saugstarkes Porenbeton für die Aufnahme von Ölen und anderen ausgelaufenen Flüssigkeiten.

Öl-Bindemittel wurde gemäß den Anforderungen an Ölbinder, Bek. Des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit geprüft und zugelassen.

Öl-Bindemittel schafft sichere Arbeitsbedingungen, ist trittfest, ungiftig, nicht brennbar und hinterlässt keine Rückstände.

Granulat auf Basis von Calciumsilikathydrat.

Granulatgröße:

> 4 mm	2,0	Gew.-%
4 – 0,5 mm	93,5	Gew.-%
0,5 – 0,125 mm	2,5	Gew.-%
< 0,125 mm	2,0	Gew.-%

Zulässiges Grobkorn (> 4 mm): 10 Gew.-%

Ermittelter Wert: 2,0 Gew.-%

Schüttgewicht: ca. 430 g / l.

168 g	Ölbinder binden	100 g Öl
318 ml	Ölbinder binden	100 ml Öl
1 l	Ölbinder bindet	0,31 l Öl
1 kg	Ölbinder bindet	0,725 l Öl
1 kg	Ölbinder bindet	0,593 kg Öl