

## MMR-S Multimedia-Rohr Set



Temperaturbeständigkeit -5° C bis +90° C

### Produktbeschreibung:

Das Multimedia-Rohr ist ein Kunststoff-Wellrohr in Ovalform aus Polyolefin, in der Farbe grau.

Lieferumfang:

1,5 m-Set: 1,5 m Ovalrohr, 2 Auslassdosen, 2 Endkappen  
2 x 1,5 m-Set: 2 x 1,5 m Ovalrohr, 2 Auslassdosen, 2 Endkappen, 1 Verbindungsmuffe

Verwendet wird dieses Multimedia-Rohr für die Unterputzinstallation. Das 1,5 m-Set für Wohnzimmer und das 2 x 1,5 m-Set für Besprechungsräume, Krankenhäuser und Schulen. Der Vorteil liegt in der Austauschbarkeit von Kabel mit Stecker und dem nachträglichen positionieren der Multimedia-Auslassdose.



### Besonderheiten

Niedrige Einbautiefe von 6cm durch die ovale Form des Rohres.

| Art-Nr.:   | Type  | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Inhalt | VPE | Gewicht VPE/kg | Inhalt Palette in m | Biegeradius > mm | Gesamt-breite mm | Gesamt-höhe mm | Länge m |
|------------|-------|------------|------------|--------|-----|----------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| 294 10 092 | 92/50 | 82/40      | 92/50      | 1      | STK | 0,486          | 270                 | 300              | 92,0             | 50,0           | 1,5     |
| 294 11 092 | 92/50 | 82/40      | 92/50      | 2      | STK | 0,972          | 270                 | 300              | 92,0             | 50,0           | 3,0     |

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern  
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Änderungen vorbehalten

Seite 1 von 2

Stand: 14.06.18

## MMR-S Multimedia-Rohr Set

| Materialeigenschaften           |                       |   | Anwendungsbereich |   |                     |
|---------------------------------|-----------------------|---|-------------------|---|---------------------|
| Halogenfreiheit                 | DIN VDE V 0604-2-100  |   | auf Putz          |   | Maschinen           |
| Low Smoke                       | DIN EN 61034-2        |   | <b>unter Putz</b> | • | Heiasphalt         |
| <b>Nicht flammenausbreitend</b> | <b>DIN EN 61386-1</b> | • | <b>auf Holz</b>   | • | im Estrich          |
| UV-Beständig                    | DIN 53387             |   | im Erdreich       |   | <b>im Fertigbau</b> |
| Highspeed                       |                       |   | im Beton          |   | im Freien           |

| Chemische Eigenschaften        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beständig gegen</b>         | Abgase salzsäurehaltig, Abgase schwefelsäurehaltig, Ammoniak flüssig, Ammoniak gasförmig, Bier, Dieseltreibstoff, Düngesalz wässrig, Fotoentwickler, Essig (Weinessig), Frostschutzmittel, Fruchtsäfte, Harnsäure wässrig, Heizöl, Meerwasser, Methanol, Milch, Mineralöl, Öle pflanzliche und tierische, Petroleum, Propan gasförmig, Salzsäure, Schwefelsäure, Waschmittel |
| <b>Bedingt beständig gegen</b> | Benzin, Benzol, Salpetersäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Unbeständig gegen</b>       | Chlor gasförmig trocken, Terpentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Risikoanalyse

Das Produkt wurde nach der harmonisierten Norm 61386-1 im Sinne der Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU hergestellt und geprüft. Alle Sicherheitsrelevanten Prüfungen wurden eingehalten. Ein weiteres Risiko geht von diesem Produkt nicht aus.

## Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

**Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123**

